

Gładź polimerowa

ASCENT M-210 MINERAL STONE

Wysoka wydajność | paroprzepuszczalna | matowa

PO 50 MIN.

DRUGA
WARSTWA

6-12H

CZAS
SCHNIĘCIADO
WEWNĄTRZAPLIKACJA
PACĄAPLIKACJA
WAŁKIEMAPLIKACJA
AGREGATEM

Opis	Ascent M-210 Mineral Stone to specjalistyczna gładź polimerowa przeznaczona do użytku wewnętrznego. Idealna do wygładzania ścian i sufitów. Cechuje się wyjątkową łatwością aplikacji ręcznej przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, dowolnego wałka z włosiem nylonowym lub agregatu hydrodynamicznego. Dzięki swojej zaawansowanej formule umożliwia aplikację metodą „mokre na mokre”. Ascent M-210 Mineral Stone charakteryzuje się przyjemnym, neutralnym zapachem. Jest przyjazny dla środowiska. Po wyschnięciu zapewnia doskonałe krycie powierzchni nadając ścianom perfekcyjny wygląd.
Zastosowanie	Przeznaczona do użytku wewnętrznego, idealna do wygładzania ścian i sufitów.
Kolor	Szary
Zalety produktu	➤ polimerowa ➤ zwiększona tiksotropia masy ➤ zwiększona hydrofobowość po wyschnięciu, możliwość zastosowania produktu w miejscach o podwyższonej wilgotności ➤ kolor szary ułatwiający aplikacje i szlifowanie ➤ zdumiewająco gładka ➤ łatwa aplikacja wałkiem bez chlapania ➤ do stosowania „mokre na mokre” ➤ idealna konsystencja ➤ pamięć kształtu
Sposób użycia	Masa jest gotowa do użycia zarówno przy aplikacji ręcznej, jak i za pomocą wałka lub agregatu hydrodynamicznego. Nie wymaga dodatkowego rozcieńczania wodą.
Przygotowanie produktu	Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać, stosując do tego mieszadła, które zapobiegają napowietrzaniu produktu.
Przygotowanie podłoża	Zaleca się każdorazowe gruntowanie powierzchni dedykowanym preparatem gruntującym.
Sposób aplikacji	Produktu nie należy stosować na powierzchnie metalowe, szklane ani z tworzyw sztucznych. Nie należy aplikować na podłoża zawilgocone lub takie, w których nie ukończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych (może to wydłużyć czas schnięcia lub wpłynąć na właściwości gładzi). Do użycia za pomocą urządzenia hydrodynamicznego. Obróbka papierem ściernym o gradacji od 150 do 220 mikronów . Prawidłowe stosowanie Ascent M-210 Mineral Stone gwarantuje trwały i estetyczny efekt wykończeniowy.
Zużycie	1kg/1m²/1 mm grubości warstwy
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C . Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej . Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia czyścić wodą. Chronić przed dziećmi.
Dane dodatkowe	EUH208: Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Opakowanie	Wiadro 18 kg, 25 kg
Informacje dodatkowe	Czas schnięcia: Pierwsza warstwa od 6 do 8 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Drugą warstwę można nakładać po 50 minutach w temperaturze 15C° - 20°C w zależności od chłonności podłoża.
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Zakres wykonywanych prac	
Aplikacja gładzi szpachlowej	+
Wypełnianie drobnych ubytków	+ (do 3 mm głębokości)
Aplikacja gładzi szpachlowej agregatem hydrodynamicznym	+
Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z wykorzystaniem taśm wzmacniających	+
Kompleksowe pokrywanie powierzchni płyt g-k masą szpachlową	+
Szpachlowanie zgodnie z klasami wykończenia Q1-Q4	+

Podłoża odpowiednie do zastosowania	
Powierzchnie betonowe	+
Tynki cementowe i cementowo-wapienne	+
Tynki gipsowe	+
Płyty gipsowo-kartonowe	+

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	EN 15824
Przyczepność do podłoża betonowego	$X \geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 15824
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824
Aplikacja gładzi szpachlowej	NPD	EN 15824
Klasa reakcji na ogień	A1	EN 15824