

Farba akrylowa do zastosowań inwestycyjnych i dużych realizacji

ASCENT F-300 OPTIMA

Wysoka wydajność | przepuszczalna | matowa



Opis	ASCENT F-300 OPTIMA to biała farba akrylowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na ścianach i sufitach wewnątrz obiektów, dedykowana dla realizacji inwestycyjnych oraz projektów wielkopowierzchniowych . Może być stosowana na podłożach cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz dobrym poziomem krycia już po nałożeniu pierwszej warstwy. Produkt jest przystosowany do aplikacji za pomocą pędzla, wałka a także metodą natrysku z użyciem agregatów malarskich .
Zastosowanie	Do realizacji inwestycyjnych i projektów wielkopowierzchniowych
Kolor	Biały
Zalety produktu	➤ wysoka wydajność ➤ łatwa aplikacja ➤ dobre krycie przy nałożeniu jednej warstwy ➤ paroprzepuszczalna ➤ matowe wykończenie ➤ do wewnątrz budynków ➤ gwarancja ekonomicznego i skutecznego malowania
Sposób użycia:	Produkt jest gotowy do użycia.
Przygotowanie produktu	➤ farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać ➤ nie dodawać obcych składników ➤ nie rozcieńczać
Przygotowanie podłoża	➤ podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatluszczeń, ➤ świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu, ➤ stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odstonięcia tynku, ➤ stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów, ➤ zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia, ➤ miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
Sposób aplikacji	➤ produkt należy nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową z użyciem agregatów malarskich, ➤ prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C. Wilgotność powietrza powinna być niższa niż 80%, ➤ należy chronić świeżo nałożoną warstwę produktu przed działaniem wilgoci oraz niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, aż do pełnego utwardzenia,

KARTA TECHNICZNA

Data aktualizacji 19.05.2026

	➤ czas schnięcia jednej warstwy: ok. 2h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. ➤ bezpośrednio po użyciu narzędzia czyścić przy użyciu wody. <u>Zalecenia producenta:</u> ➤ przy malowaniu wałkiem najlepiej użyć wałka z włosiem z runa naturalnego (długość włosia 10-18 mm), ➤ przy malowaniu pędzlem najlepiej używać pędzla z włosia syntetycznego, ➤ przy nakładaniu natryskowym - dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi. ➤ Farba przeznaczona do aplikacji przy niskich ciśnieniach. Ciśnienie robocze: 110-120 bar Testy przeprowadzone na dyszy niskociśnieniowej LP 517 oraz na agregacie XT Ultra 495 firmy GRACO.
Zużycie	130-195 m ² /opakowanie (1 warstwa)
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej .
Opakowania	Wiadro, 13 l
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Spoiwo kopolimerowe
Kolor	Biały
Konsystencja / rozpuszczalnik	Płynna / woda
Gęstość	1,55 kg/dm ³
Wydajność	10-15 m ² /l (1 warstwa)
Czas schnięcia od nałożenia drugiej warstwy	Okolo 2 godziny Obniżenie temperatury otoczenia i/lub zwiększenie wilgotności powietrza może skutkować wydłużeniem czasu schnięcia.
Odporność na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13300:2023-04)	Klasa 2
Połysk (wg PN-EN 13300:2002)	Głęboki mat G4
Granulacja (wg PN-EN 13300:2002)	Granulacja drobna S1
Zdolność krycia (wg PN-EN 13300:2002)	Klasa 1
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C