

Grunt do powierzchni chłonnych - koncentrat (1:5)
na bazie spoiwa kopolimerowego

ASCENT G-120 GRIP KONCENTRAT

Wysoka wydajność | paroprzepuszczalny | łatwa aplikacja



Opis	Ascent G-120 GRIP KONCENTRAT - to uniwersalny środek gruntujący do powierzchni chłonnych, wodorozcieńczalny, głęboko penetrujący. Bazuje na wysokiej jakości żywicach akrylowych z dodatkiem składników modyfikujących. Przeznaczony jest do gruntowania mocno chłonnych lub nierówno chłonnych powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, beton komórkowy czy silikaty oraz przed przyklejaniem płyt G-K. Znacząco poprawia przyczepność, wyrównuje chłonność podłoża, ograniczając zużycie materiału.				
Zastosowanie	Po odpowiednim rozcieńczeniu służy do gruntowania chłonnych i porowatych powierzchni wewnątrz budynków.				
Kolor	Żółty				
Zalety produktu	➤ wysoka zdolność penetracji ➤ poprawia przyczepność warstw nakładanych na zagruntowaną powierzchnię ➤ paroprzepuszczalny dla pary wodnej ➤ wysoka wydajność ➤ łatwa aplikacja ➤ pozwala na zmniejszenie zużycia materiału nawierzchniowego ➤ gwarancja ekonomicznego i skutecznego gruntowania				
Sposób użycia:	Rozcieńczony preparat nanosi się na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową, jako ciekłą i równomierną warstwę. Nakładanie kolejnych warstw możliwe jest, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 4-12 godzin od momentu naniesienia preparatu. Producent zwraca uwagę, że wtórne zakurzenie/zapylenie podłoża jest problematyczne.				
Przygotowanie produktu	Produkt produkowany jest w postaci koncentratu, przed rozpoczęciem prac należy go rozcieńczyć czystą wodą w zależności od chłonności podłoża, na które będzie aplikowane. Zalecane proporcje rozcieńczenia: <table border="1"> <tr> <td>podłoża ceramiczne</td><td>1:5 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 75 l wody)</td></tr> <tr> <td>podłoża mocno chłonne typ beton komórkowy</td><td>1:2 lub 1:3 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 30 l lub 45 l wody)</td></tr> </table>	podłoża ceramiczne	1:5 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 75 l wody)	podłoża mocno chłonne typ beton komórkowy	1:2 lub 1:3 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 30 l lub 45 l wody)
podłoża ceramiczne	1:5 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 75 l wody)				
podłoża mocno chłonne typ beton komórkowy	1:2 lub 1:3 (15 kg koncentratu należy wymieszać z 30 l lub 45 l wody)				
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone z warstwy kurzu i brudu, oleju, wykwitów, pleśni itp. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej.				

KARTA TECHNICZNA

Data aktualizacji 19.05.2026

	Producent zwraca uwagę, że podłoże, na które ma być наносzony produkt, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 4%.
Sposób aplikacji	➤ produkt należy nanosić równomiernie jako cienką warstwę na całą powierzchnię za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową ➤ prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C. Wilgotność powietrza powinna być niższa niż 80%, ➤ czas schnięcia jednej warstwy: ok. 4-12h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. ➤ bezpośrednio po użyciu narzędzia czyścić przy użyciu wody.
Zużycie	Średnie zużycie: 3,3-10m ² /kg 49-150 m ² /opakowanie (przy rozcieńczeniu 1:3) W praktyce należy zwrócić uwagę, że zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej .
Opakowania	Wiadro, 15 kg
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Spoiwo kopolimerowe
Kolor	Żółty
Konsystencja / rozpuszczalnik	Płynna / woda
Gęstość	1,1-1,2 g/cm ³
Wydajność	3,3-10m²/kg 49-150 m ² /opakowanie (przy rozcieńczeniu 1:3)
Czas schnięcia od nałożenia drugiej warstwy	4-12 godzin Obniżenie temperatury otoczenia i/lub zwiększenie wilgotności powietrza może skutkować wydłużeniem czasu schnięcia.
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednorazowe 15 kg